

# ストーンペーパー

## グレード別 組成図

(文中の%は概数)

RPD100 $\mu$ ~200 $\mu$

塗 布

(CaCO<sub>3</sub>+PE)

塗 布

比重1.2 CaCO<sub>3</sub> 80%+ PE 20%

印刷：オフセット印刷 | 用途：包装紙・一般印刷物、手提げ袋等

**RBD250 $\mu$ ~400 $\mu$**   
(250 $\mu$ 未滿は、生産状況要確認)

塗 布

(CaCO<sub>3</sub>+PE)

塗 布

比重1.4 CaCO<sub>3</sub> 60%+ PE 40%

印刷：UVオフセット印刷

用途：ファイル、パッケージ等

SPN50・80・100 $\mu$   
(SPシリーズ)

PE(ラミネーション加工)

(CaCO<sub>3</sub>+PE)

PE(ラミネーション加工)

比重1.0 CaCO<sub>3</sub> 70%+ PE 30%

印刷不可 用途:石鹼用包装紙、食品包装紙等

SPC50・80・100 $\mu$

(片面コロナ処理 → A面 or B面は、ラベルに表示) (SPシリーズ)

CORONA

PE(ラミネーション加工)

(CaCO<sub>3</sub>+PE)

PE(ラミネーション加工)

比重1.0 CaCO<sub>3</sub> 70%+ PE 30%

印刷:UVオフセット印刷

用途:食品容器、パッケージ等

SPO50・80・100 $\mu$   
(SPシリーズ)

CORONA

PE(ラミネーション加工)

(CaCO<sub>3</sub>+PE)

PE(ラミネーション加工)

CORONA

比重1.0 CaCO<sub>3</sub> 70%+ PE 30%

印刷:UVオフセット印刷

用途:食品容器、パッケージ等

SAC50・80・100 $\mu$   
(SPシリーズ)

SBC50・80・100 $\mu$   
(SPシリーズ)



CORONA

PE(ラミネーション加工)

(CaCO<sub>3</sub>+PE)



(CaCO<sub>3</sub>+PE)

PE(ラミネーション加工)

CORONA

比重1.0 CaCO<sub>3</sub> 70%+ PE 30%

印刷:グラビア印刷

用途:包装紙・シール等

SAN50・80・100 $\mu$  (SPシリーズ)

PE(ラミネーション加工)  
(CaCO<sub>3</sub>+PE)

比重1.0 CaCO<sub>3</sub> 70%+ PE 30%

印刷不可

用途:包装紙・シール等



SAO50・80 $\mu$ ・100 $\mu$  (SPシリーズ)

CORONA

PE(ラミネーション加工)

(CaCO<sub>3</sub>+PE)

CORONA

比重1.0 CaCO<sub>3</sub> 70%+ PE 30%

印刷:グラビア印刷

用途:食品包装紙、マスク等

STN400 $\mu$ ~700 $\mu$  (STシリーズ)

PE(ラミネーション加工)

(CaCO<sub>3</sub>+PE)

PE(ラミネーション加工)

比重1.6 CaCO<sub>3</sub> 60% + PE 40%

印刷不可

用途:食品容器、パッケージ等

STC400 $\mu$ ~700 $\mu$  (STシリーズ)

CORONA

PE(ラミネーション加工)

(CaCO<sub>3</sub>+PE)

PE(ラミネーション加工)

比重1.6 CaCO<sub>3</sub> 60% + PE 40%

印刷:UVオフセット印刷

用途:食品容器、パッケージ等

STO400 $\mu$ ~700 $\mu$  (STシリーズ)

CORONA

PE(ラミネーション加工)

(CaCO<sub>3</sub>+PE)

PE(ラミネーション加工)

CORONA

比重1.6 CaCO<sub>3</sub> 60%+PE 40%

印刷:UVオフセット印刷

用途:食品容器、パッケージ等